

DD 600 S 16 K4

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties					
Höchstzulässige Werte		Maximum rated values					
Periodische Spitzensperrspannung	repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1600	V		
Dauergleichstrom	DC forward current		I_F	600	A		
Periodischer Spitzenstrom	repetitive peak forward current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	1200	A		
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f=50 Hz, t=1 min.	V_{ISOL}	3	kV		
Charakteristische Werte		Characteristic values		min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung	forward voltage	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_F = 600 \text{ A}$	v_F	-	2,4	2,8	V
		$t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}, i_F = 600 \text{ A}$		-	2,2	-	V
Sperrstrom	reverse current	$v_{CE} = 1600 \text{ V}, t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	i_R	-	4	-	mA
		$v_{CE} = 1600 \text{ V}, t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	40	-	mA
Rückstromspitze	peak reverse recovery current	$i_F=600 \text{ A}, -di_F/dt=600 \text{ A}/\mu\text{s}$	I_{RM}				
		$v_{RM} = 900\text{V}, t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		-	50	-	A
		$v_{RM} = 900\text{V}, t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	100	-	A
Sperrverzögerungsladung	recovered charge	$i_F=600 \text{ A}, -di_F/dt=600 \text{ A}/\mu\text{s}$	Q_r				
		$v_{RM} = 900\text{V}, t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		-	15	-	μAs
		$v_{RM} = 900\text{V}, t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$		-	60	-	μAs
Thermische Eigenschaften		Thermal properties					
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	pro Modul/per module, DC	R_{thJC}		0,04	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$	
		pro Zweig/per arm, DC			0,08	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$	
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module	R_{thCK}		typ. 0,008	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$	
		pro Zweig/per arm			typ. 0,016	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$	
Höchstzul.Sperrschichttemperatur	max. junction temperature		$t_{vj \text{ max}}$		150	$^{\circ}\text{C}$	
Betriebstemperatur	operating temperature		$t_{c \text{ op}}$		-40...+125	$^{\circ}\text{C}$	
Lagertemperatur	storage temperature		t_{stg}		-40...+125	$^{\circ}\text{C}$	
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties					
Innere Isolation	internal insulation				Al_2O_3		
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung	mounting torque		M1		3	Nm	
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	terminals M8	M2		8...10	Nm	
Gewicht	weight		G		ca. 1500	g	




Bild / Fig. 1
 Durchlaßkennlinie pro Zweig (typisch)
 Forward characteristic per arm (typical)
 ----- $t_{vj} = 25\text{ °C}$
 ————— $t_{vj} = 125\text{ °C}$




Bild / Fig. 2
 Transienter innerer Wärmewiderstand (DC)
 Transient thermal impedance (DC)

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.